

CONVIENT À TOUS LES TYPES DE BOIS*

*Laisser vieillir le cèdre et le bois traité (vert ou brun) un minimum de 6 mois avant d'appliquer l'huile.

Comme nos produits sont composés d'ingrédients écologiques, seul le nettoyant GLOUROS 1806 est recommandé pour le nettoyage. Tout autre produit nettoyant ou de préparation de surface pourrait causer des problèmes d'adhésion de votre huile écologique.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le bois doit être entièrement sec, exempt de poussière et absorbant. Nous recommandons d'enlever le glacié d'usinage du bois avec un sablage au grain 100. Appliquer à des températures supérieures à 10°C et vous assurer que la température demeure au-delà de 10°C pendant un minimum de 8 h après l'application. L'humidité du bois doit être entre 12% et 18 %

APPLICATION DE L'HUILE

1^{er} COUCHE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile. **Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur.** Appliquer au pinceau, au fusil ou au rouleau de façon à bien saturer le bois. Voir à égaliser l'excédent d'huile au bout de 5 minutes, au besoin. Attendre environ 18 heures avant de passer la deuxième couche.

2^e COUCHE

Appliquer plus finement et égaliser l'excédent d'huile au pinceau après environ 5-10 minutes. Sur parement des maisons, fenêtres ou autres surfaces, une 3^e couche est recommandée, procéder de la même façon qu'à la deuxième couche.

NETTOYAGE

Recommandé à tous les ans sur les terrasses avec GLOUROS 1806.

IMPORTANT AVANT DE DÉBUTER LE HUILAGE

Nos produits étant colorés avec des pigments naturels, il peut y avoir des variations de couleur entre les productions. Par conséquent, il est primordial de faire un essai de couleur sur une petite partie de votre projet avant de procéder à l'application complète. Assurez-vous que le résultat correspond à vos attentes avant de poursuivre.

De plus, l'essence, la préparation et l'âge du bois peuvent aussi faire varier considérablement la teinte finale. Nous ne sommes pas responsables de la couleur obtenue dans le cas où aucun essai n'a été effectué ou si des teintures ont été mélangées.

NE PAS APPLIQUER EN PLEIN SOLEIL.

LA RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR ET DU MANUFACTURIER SE LIMITE À LA VALEUR DU PRODUIT.

NOTEZ QUE L'INCOLORE 579-002 NE CONTIENT PAS DE PROTECTION UV

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AFIN D'ÉVITER DES PHÉNOMÈNES D'AUTOCOMBUSTION, LES CHIFFONS, DISQUES DE POLISSAGE, APPLICATEURS IMPRÉGNÉS D'HUILE DOIVENT ÊTRE PLACÉS À L'ABRI DE L'AIR DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ OU IMMÉRGÉS DANS L'EAU POUR ENSUITE PROCÉDER À LEUR ÉLIMINATION.

version 2

NOTE - ENTRETIEN

Nettoyer avec le GLOUROS 1806 et repasser par la suite l'huile ALIS 579 dès que la finition présente des signes d'usure ou est devenue extrêmement terne. (Habituellement 1 fois par année sur les terrasses et aux 3 à 5 ans sur les bardages)

LIVOS CANADA
T. 1 877 909-3123 - F. 418 365-7915
20, route Goulet, Proulxville (Québec) G0X 2B0

LIVOS.CA

Fiche technique

Huile terrasse ALIS N° 579



Destination	En extérieur (sauf pour la teinte Incolore), pour le traitement de planchers de terrasse, bardages, portes, équipements de jeu, meubles de jardin et fenêtres en bois brut non traité. Convient aux ruches (partie extérieure).			
Caractéristiques	Pour une surface bien imprégnée, hydrofuge et résistante aux UV. Résistant à la salive et à la transpiration selon la norme DIN 53 160. Sans composés organo-chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9. Sans conservateurs antibiociques.			
Composition complète	Selon la teinte, la composition peut varier : composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de bois, cire micronisée, pigments minéraux, dioxyde de titane (uniquement pour les teintes 069, 212, 748, 794, 922, 1124, 1125, 1126), huile de lin, acide silicique, sucre aminé déshydraté, standolie d'huile de ricin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, standolie d'huile de lin, lécithine de soja, craie, kaolin et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr).			
Teintes	022 Buis 068 Teck clair 212 Gris clair 748 Gris ardoise 1124 Saule gris 002 Incolore (sans protection UV)	048 Châtaignier 069 Tabac 439 Bongossi 794 Gris agate 1125 Sésame	052 Brésil 072 Chêne 554 Pin d'Oregon 922 Gris argent 1126 Terre de Siègne	064 Noyer foncé 101 Noir 593 Mélèze 1122 Espresso
	La teinte 048-Châtaignier correspond à la teinte de nombreux bois exotiques. Selon l'essence et la rugosité du bois, la teinte pourra donner un résultat nettement variable. Plus le bois est rugueux, plus la teinte obtenue sera foncée.			
Application	Appliquer 2 à 3 couches au pinceau, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur (diluée à 10%). Plus d'informations au verso.			
Rendement	Faire un essai pour déterminer le rendement. Sur lames de bois rainurées : 1 ^{ère} couche : env. 7 m ² au litre, soit 140 ml / m ² 2 ^{ème} couche : env. 35 m ² au litre, soit 30 ml / m ² Sur le bois raboté : 1 ^{ère} couche : env. 20 - 25 m ² au litre, soit 40 - 50 ml / m ² 2 ^{ème} couche : env. 40 - 50 m ² au litre, soit 20 - 25 ml / m ² Sur le bois poncé (grain 120 à 150) : 1 ^{ère} couche : env. 35 - 50 m ² au litre, soit 20 - 30 ml / m ² 2 ^{ème} couche : env. 55 - 70 m ² au litre, soit 14 - 18 ml / m ²			
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N°222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.			
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, env. 5 à 8 heures. Pour les 2 ^{ème} et 3 ^{ème} couches, env. 18 heures. Le temps de séchage sera plus court en cas de températures plus élevées et plus long en cas de températures inférieures.			
Densité	Environ 0,87 g/ml.			
Précautions d'emploi	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières de ponçage, etc. encore imbibés d'Huile terrasse ALIS N° 579 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable. P102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : se rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH211 Attention ! Lors de la pulvérisation, risque de formation de petites gouttes nocives susceptibles de pénétrer dans les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard.			
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales. Les restes de produit durcis peuvent s'éliminer avec les ordures ménagères.			
Conditionnement	0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5,0 l ; 10,0 l ; 30,0 l.			
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Les produits entamés réagissent à l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d'une peau et d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.			

Conseils d'application

Huile terrasse ALIS N° 579

Préparation	<p>Le support doit être absorbant, stable, propre, exempt de poussière et sec. En présence de mousses, algues, champignons, etc. sur le bois, commencer par les éliminer avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806.</p> <p>La veille de l'application, recouvrir la terrasse sèche d'une bâche afin de la protéger contre la rosée ou attendre qu'elle soit bien sèche.</p>
Application	<p>Bien mélanger après avoir enlevé la peau éventuelle.</p> <p>Tester l'adhérence en faisant un essai : si l'huile n'arrive pas à pénétrer et à adhérer, cela sera signe d'incompatibilité ou de haute teneur en humidité.</p> <p>Appliquer les couches successives au pinceau, au rouleau ou à la brosse dans le sens du veinage du bois dans un délai de 4 semaines à des températures supérieures à 10°C, par temps sec et faible humidité de l'air. Respecter les temps de séchage entre chaque couche !</p> <p>Si vous utilisez un pulvérisateur, diluez ALIS avec 10% de SVALOS N° 222, 292 ou 293.</p>
Planchers de terrasse, équipement de jeux, meubles de jardin :	<p>Appliquer la 1^{ère} couche de façon à bien saturer le bois, puis bien répartir l'excédent d'huile après 15 minutes et l'éliminer le cas échéant.</p> <p>Appliquer la 2^{ème} couche très finement.</p>
Fenêtres, portes :	<p>Pré-poncer progressivement en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 180.</p> <p>- 1^{ère} couche : au pinceau ou au rouleau à poils courts, appliquer généreusement dans le sens du veinage du bois jusqu'à saturation du bois et, au bout de 10 à 20 minutes (selon la température de l'air ambiant), répartir l'excédent d'huile au pinceau.</p> <p>- 2^{ème} et 3^{ème} couches : application très fine en tenant compte du pouvoir absorbant du bois : si nécessaire, appliquer une deuxième couche généreuse jusqu'à saturation du bois et répartir l'excédent d'huile au pinceau au bout de 5 à 10 minutes.</p> <p>(Après 2 couches, un film protecteur doit s'être formé en surface = aspect soyeux)</p> <p>Feuillure des fenêtres neuves : après la 1^{ère} couche, essuyer immédiatement avec un chiffon non pelucheux et arrêter le traitement. Ne placer les joints en silicone qu'après séchage complet de la finition.</p> <p>Pour les fenêtres et les portes, il est recommandé d'avoir la même épaisseur de couche à l'intérieur et à l'extérieur, réalisée avec le même produit, pour assurer un transport optimal de l'humidité.</p>
Bardages:	<p>- Sur le bois raboté, passer grassement la 1^{ère} couche en garnissant bien de façon à ce que le bois soit bien saturé et, au bout de 5 à 20 minutes selon la température de l'air ambiant, égaliser l'excédent d'huile au pinceau large.</p> <p>- Appliquer les 2^{ème} et 3^{ème} couches comme décrit plus haut pour les fenêtres.</p>
Ruches :	Même traitement que pour les bardages.
Nettoyage	Avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806 au moins une fois par an.
Entretien	Repasser de l'Huile terrasse ALIS N° 579 dès que la finition présente des signes d'usure ou est devenue extrêmement terne.
Conseils	<p>N'effectuer l'application sur les bois exposés directement aux intempéries que si ceux-ci sont entièrement secs. Le bangkirai et le teck ne perdent que lentement leur humidité intrinsèque.</p> <p>L'adhérence peut être altérée en cas de bois déjà imprégnés ou en présence de salissures provenant d'huiles et de graisses par ex.</p> <p>Si l'huile déperle ou si se forment des bulles pendant l'application, il existe une incompatibilité à cause d'un prétraitement ou d'un ponçage trop lisse. Solution possible : un ponçage plus grossier.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.fr. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (voir page 1).