

# FICHE APPLICATION

# DONNOS 223



## POUVOIR COUVRANT

À titre de référence seulement\*

DIMENSION	PI CA	1 COUCHE	2 COUCHES	QTE TOTALE
10 X 10	100 pi ca	0,80 litres	0,41 litres	1,21 litres
20 X 20	400 pi ca	3,20 litres	1,65 litres	4,85 litres
20 X 30	600 pi ca	4,70 litres	2,45 litres	7,15 litres

\*Les quantités peuvent varier selon le type de bois et selon l'âge et la préparation de la surface.

CONVIENT À TOUS LES TYPES DE BOIS\*

### 1 PRÉPARATION DE LA SURFACE

**\*IMPORTANT :** Laisser vieillir le cèdre et le bois traité (vert ou brun) un minimum de 6 mois avant le traitement.

#### SURFACE VERTICALE :

Le bois doit être entièrement sec, exempt de poussière et absorbant.

#### SURFACE HORIZONTALE :

Le bois doit être entièrement sec, exempt de poussière et absorbant. Nous recommandons d'enlever le glacié d'usinage du bois avec un sablage au grain 100. Appliquer à des températures supérieures à 10°C et vous assurer que la température demeure au-delà de 10°C pendant un minimum de 8 h après l'application. L'humidité du bois doit être entre 12% et 18 %

### 2 APPLICATION DE L'HUILE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile. Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur. Appliquer au pinceau 2 fines couches à intervalles de 24 à 48 heures. Voir à égaliser l'excédent d'huile au besoin après quelques minutes de pénétration.

### 3 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Sur les surfaces extérieures en bois brut, les particules de poussière et salissures de l'air ambiant peuvent salir le bois sous certaines conditions climatiques. Pour éliminer ce grisaillement ou noircissement, utiliser le nettoyant GLOUROS n° 1806 avec une brosse ou une éponge. (Recommandé tous les ans sur les terrasses.)

## IMPORTANT AVANT DE DÉBUTER LE HUILAGE

Nos produits étant colorés avec des pigments naturels, des variations de couleur peuvent exister entre les productions. Par conséquent, il est recommandé d'effectuer un essai de couleur sur une petite section de votre projet avant de procéder à l'application complète. Assurez-vous que le résultat correspond à vos attentes avant de poursuivre.

De plus, l'essence du bois, sa préparation et son âge peuvent également influencer considérablement la teinte finale. Nous ne sommes pas responsables de la couleur obtenue si aucun essai n'a été effectué ou si des teintures ont été mélangées.

**NE PAS APPLIQUER EN PLEIN SOLEIL.**

**LA RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR ET DU MANUFACTURIER SE LIMITE À LA VALEUR DU PRODUIT.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter tout risque d'autocombustion, les chiffons, disques de polissage et applicateurs imprégnés d'huile doivent être conservés à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou immergés dans l'eau avant leur élimination.



## RECOMMANDATION - ENTRETIEN

Comme nos produits sont composés d'ingrédients naturels, seul le nettoyant **GLOUROS 1806** est recommandé pour le nettoyage. Tout autre produit nettoyant ou de préparation de surface pourrait causer des problèmes d'adhésion.

# FICHE TECHNIQUE DONNOS 223

## DESTINATION

En extérieur, pour tous les bois massifs, comme les terrasses, clôtures, équipements de jeux, colombages, granges, abris pour animaux, ainsi que bacs à fleurs et châssis de culture.

## CARACTÉRISTIQUES

Pour une surface bien imprégnée, hydrofuge et résistante aux UV. Résistant à la salive et à la transpiration, selon la norme DIN 53 160. Sans composés organo-chimiques, selon la norme DIN EN 71, partie 9. Sans conservateurs biocides.

## COMPOSITION COMPLÈTE

Composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, pigments minéraux, standolie d'huile de ricin, cire micronisée, acide silicique, huile essentielle d'orange, lécithine de soja, essence de citron, sucre aminé déshydraté et siccatifs sans plomb (Ca, Zr, Mn).

## TEINTES

004 Naturel	068 Teck clair
041 Rouge anglais	087 Chêne clair
051 Rouge perse	100 Marron foncé
062 Noyer	101 Noir
064 Noyer foncé	109 Vert

## FORMATS

0,05 litre • 0,75 litre • 2,5 litres • 5 litres • 10 litres • 30 litres

## DENSITÉ

Environ 0,87 g/ml.

## APPLICATION

Appliquer au pinceau, par immersion ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 15 °C et par temps sec. À des températures plus élevées, le délai de séchage sera plus court.

## RENDEMENT

Environ 10 à 15 m<sup>2</sup> au litre non dilué, soit 80 ml/m<sup>2</sup> par couche. Un meilleur rendement est possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable sur le support pour déterminer le rendement exact !

## TEMPS DE SÉCHAGE

À 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air, la première couche est recouvrable après un délai de 24 heures, les couches suivantes après 24 à 48 heures.

## NETTOYAGE

Nettoyer le matériel avec le diluant SVALOS n° 222 aussitôt après l'emploi.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières de ponçage, etc., encore imbibés de lasure clôtures DONNOS n° 223, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide ou appliqué n'est pas autoinflammable.

- P102 Conserver hors de la portée des enfants.
- P301+P310 **EN CAS D'INGESTION** : se rincer la bouche.
- **NE PAS** faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
- EUH211 **Attention!** Lors de la pulvérisation, risque de formation de petites gouttes nocives susceptibles de pénétrer dans les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard.

## ÉLIMINATION

Conformément aux prescriptions administratives locales. Les restes de produit durcis peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

## STOCKAGE

Conserver au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, le produit se conserve au minimum 4 ans. Les produits entamés réagissent à l'oxygène, ce qui peut entraîner la formation d'une peau et l'apparition d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit pour limiter l'exposition à l'air.

Version 2025



Sans frais pour le Québec : 1 877 909-3123  
Sans frais pour le Canada et les États-Unis : 1 833 352-3123