

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Cette étape est primordiale pour obtenir un bon résultat. Effectuer un sablage progressif en utilisant tous les grains successifs : pour les meubles jusqu'au grain 180. Pour les planchers, jusqu'au grain 150.

APPLICATION DE L'HUILE

1^{er} COUCHE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile. **Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur.** Étendre une mince couche d'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux, de mèches de coton ou d'un tampon à teinture. Attendre environ 10 minutes avant d'essuyer complètement le surplus d'huile resté en surface du bois avec un chiffon propre et sec. Attendre un minimum de 12 heures avant d'appliquer la deuxième couche.

2^e COUCHE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton. Appliquez l'huile à raison de 11 ml / m² (environ une cuillère à table). Attendre 10 minutes avant d'essuyer complètement le surplus d'huile avec un chiffon propre et sec ou polir immédiatement (voir section conseils). Attendre un minimum de 24 heures avant d'appliquer la troisième couche.

3^e COUCHE (FACULTATIF)

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton. Appliquez l'huile à raison de 4 ml / m² (environ une cuillère à thé). Attendre 10 minutes avant d'essuyer complètement le surplus d'huile avec un chiffon propre et sec ou polir immédiatement (voir section conseils).

CONSEILS

1 • Pour un fini plus satiné, remplacer l'essuyage au chiffon de la 2^e et 3^e couche par un polissage. Répartir quelques gouttes d'huiles en respectant les quantités proposées et polir immédiatement avec une polisseuse ou une sableuse orbitale. Utilisez un disque sans grain non abrasif. Ne pas essuyer par la suite.

2 • Un léger sablage au papier de grain 800 entre la 1^{re} et la 2^e couche peut rendre la surface légèrement plus lisse et résistante.

NOTE

Les huiles KUNOS 243 et 244 prennent environ 30 jours pour sécher à coeur. Leur dureté maximale est donc obtenue après 4 semaines. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires pendant cette période.

IMPORTANT AVANT DE DÉBUTER LE HUILAGE

Nos produits étant colorés avec des pigments naturels, il peut y avoir des variations de couleur entre les productions. Par conséquent, il est primordial de faire un essai de couleur sur une petite partie de votre projet avant de procéder à l'application complète. Assurez-vous que le résultat correspond à vos attentes avant de poursuivre.

De plus, l'essence, la préparation et l'âge du bois peuvent aussi faire varier considérablement la teinte finale. Nous ne sommes pas responsables de la couleur obtenue dans le cas où aucun essai n'a été effectué ou si des teintes ont été mélangées.

NE JAMAIS LAISSER L'HUILE SÉCHER EN SURFACE SANS AVOIR EFFECTUÉ D'ESSUYAGE OU DE POLISSAGE.

LA RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR ET DU MANUFACTURIER SE LIMITE A LA VALEUR DU PRODUIT.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AFIN D'ÉVITER DES PHÉNOMÈNES D'AUTOCOMBUSTION, LES CHIFFONS, DISQUES DE POLISSAGE, APPLICATEURS IMPRÉGNÉS D'HUILE DOIVENT ÊTRE PLACÉS À L'ABRI DE L'AIR DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ OU IMMERGÉS DANS L'EAU POUR ENSUITE PROCÉDER À LEUR ÉLIMINATION.

version 2

LIVOS CANADA

T. 1 877 909-3123 - F. 418 365-7915

20, route Goulet, Proulxville (Québec) G0X 2B0

LIVOS.CA

FICHE TECHNIQUE LINN 1703

DESTINATION

En intérieur, pour les bois massifs, en particulier pour meubles de salle de bains.

CARACTÉRISTIQUES

Après 3 couches surface brillante et résistante à l'eau. Sans composés organiques chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9.

COMPOSITION COMPLÈTE

Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, ester d'huile de ricine et de résine naturelle, huile de bois, composants isoaliphatiques, ester de glycérol et de résine naturelle, sucre aminé deshydrogéné et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).

TEINTE

002 incolore

FORMATS

0,375 Litres • 0,75 Litres • 2,5 Litres

DENSITÉ

Environ 0,95 g / ml.

RENDEMENT

Faire un essai préalable! Selon le pouvoir absorbant et l'essence :

1ère couche : 56 ml / m², soit 18 m² au litre.

2ème couche : 16 ml / m², soit 63 m² au litre.

3ème couche : 11 ml / m², soit 90 m² au litre.

STOCKAGE

Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Des produits entamés réagissent avec de l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d'une peau et d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

ÉLIMINATION

Conformément aux prescriptions administratives locales.

APPLICATION

Avant l'emploi enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Remuer bien. Faire un essai préalable! Selon le pouvoir absorbant du support, l'essence et la sollicitation ultérieure :

Appliquer de 1 à 3 couches avec un pinceau à une température ambiante supérieure à 16°C jusqu'à l'obtention d'un film de surface. Après la première et la 2ème application, enlever le surnageant 5 - 10 minutes après l'application avec un chiffon de coton non pelucheux. Pour la 3ème application, répartir l'huile goutte par goutte (environ 1 cuillère à café par m²) sur la surface et faire pénétrer immédiatement avec un chiffon de coton.

Ponçage intermédiaire avec grain 320 après la première et la deuxième application. En cas de surfaces traitées avec de l'Huile dure universelle KUNOS N° 244 ou de l'Huile plan de travail KUNOS N° 243, une seule couche après un ponçage avec grain 180.

TEMPS DE SÉCHAGE

A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 8-12 heures. Dureté de la finition obtenue au bout de 4 semaines.

NETTOYAGE

Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile mobilier de salle de bains N°1703, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable.

P 102 Conserver hors de la portée des enfants.

P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.



LIVOS CANADA

Sans frais pour le Québec : 1 877 909-3123
Sans frais pour le Canada : 1 833 352-3123