

# FICHE APPLICATION

# KOIMOS 208



LIVOS CANADA

Sans frais pour le Québec : 1 877 909-3123

Sans frais pour le Canada : 1 833 352-3123

## 1 PRÉPARATION DE LA SURFACE

### IMPORTANT :

Cette étape est primordiale pour obtenir un bon résultat.

La surface doit être propre, exempte de poussières et débarrassée de tout résidu de cire ou de vernis. Acclimater le produit à la température de la pièce avant son application. La température doit être supérieure à 15 degrés Celsius. Le bois doit être sec (humidité du bois inférieur à 12%)

Pour un bois franc, la surface doit être poncée dans le sens du grain du bois avec un papier de grain 100 à 120 avant l'application. Les bois plus tendres, comme le pin, absorbent davantage que les bois francs, nous conseillons l'utilisation d'un papier # 150 pour le ponçage des bois tendres. Cette étape est primordiale pour obtenir un bon résultat.

## 2 APPLICATION DE L'HUILE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile. Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur.

### À la main :

1- Appliquer à l'aide de la mèche coton, d'un tampon applicateur, d'un applicateur en microfibre ou d'une peau de mouton. En couche mince il faut s'assurer de bien tirer l'huile et de ne pas créer de surépaisseur. 2- Après 5 à 10 minutes maximum, à l'aide d'un linge de coton blanchi, essuyer dans le sens du grain du bois en frottant l'huile pour la faire pénétrer et pour en éliminer les surplus.

### À la polisseuse électrique :

1- Appliquer une mince couche à l'aide d'un tampon applicateur, d'un applicateur en microfibre ou d'une peau de mouton. Il faut s'assurer de bien tirer l'huile et de ne pas créer de surépaisseur. 2- Après l'application, à l'aide d'une polisseuse rotative munie d'un disque vert. Brosser la surface pour bien faire pénétrer l'huile et s'assurer de l'uniformité de la surface. 3- Facultatif : Pour lustre la surface après 60 minutes polir à la polisseuse munie d'un disque blanc.

Lors des canicules et des périodes extrêmement sèches, vous pouvez ajouter 10 % à 15 % de diluant Svalos 222 à l'essence d'orange de Livos.

## POUVOIR COUVRANT

### À titre de référence seulement\*

DIMENSION	PI CA	1 COUCHE
15 X 20	300 pi ca	0,75 litres
50 X 50	1000 pi ca	2,5 litres

\*Les quantités peuvent varier selon le type de bois et selon l'âge et la préparation de la surface.



## IMPORTANT AVANT DE DÉBUTER LE HUILAGE

Nos produits étant colorés avec des pigments naturels, il peut y avoir des variations de couleur entre les productions. Par conséquent, il est recommandé de faire un essai de couleur sur une petite partie de votre projet avant de procéder à l'application complète. Assurez-vous que le résultat correspond à vos attentes avant de poursuivre.

De plus, l'essence, la préparation et l'âge du bois peuvent aussi faire varier considérablement la teinte finale. Nous ne sommes pas responsables de la couleur obtenue dans le cas où aucun essai n'a été effectué ou si des teintures ont été mélangées.

**NE JAMAIS LAISSER L'HUILE SÉCHER EN SURFACE SANS AVOIR EFFECTUÉ D'ESSUYAGE OU DE POLISSAGE.**

**LA RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR ET DU MANUFACTURIER SE LIMITE A LA VALEUR DU PRODUIT.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter des phénomènes d'autocombustion, les chiffons, disques de polissage, applicateurs imprégnés d'huile doivent être placés à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou immergés dans l'eau pour ensuite procéder à leur élimination.

### UTILISATION :

Après 24 heures : utilisation modérée et prudente. Après 5 Jours : utilisation normale Après 10 jours : replacer les tapis, première utilisation de produits de nettoyage et d'entretien Livos.

# FICHE TECHNIQUE KOIMOS 208

## DESTINATION

En intérieur, pour les planchers, les plinthes et les bois massifs. Pour les tables de salle à manger et les plans de travail de cuisine Post-traitement avec une huile LIVOS incolore 243, 244 ou 240 (faible COV).

## CARACTÉRISTIQUES

Faible teneur en solvant. Pour une mise en teinte particulièrement intense en une seule couche. Résistant à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160. Sans composés organiques chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9.

## COMPOSITION COMPLÈTE

Variable selon la teinte : Huile de lin, huile de bois, huile de ricin et résines naturelles cuites, cire complète micronisée, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, pigments minéraux, alumine, composants isoaliphatiques, carbonate de zinc, acide silicique, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de ricin, sucre aminé déshydrogéné, craie, lécithine de soja, siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr).

## TEINTES

208-002 incolore	208-438 Cocobolo
208-064 Noyé foncé	208-439 Bongossi
208-101 Noir	208-517 Havane
208-204 Blanc	208-841 Muscade
208-437 Chataignier d'Australie	208-443 Gris Platine

## FORMATS

0,75 Litres • 2,5 Litres

## DENSITÉ

Environ 0,96 g / ml.

## RENDEMENT

Faire un essai pour déterminer le rendement.

1 couche

• **Application manuelle**  
(à la spatule) : 18 – 32 g / m<sup>2</sup>

• **Application industrielle**  
(à la machine d'enduction à rouleaux) : 12 – 32 g / m<sup>2</sup>

## APPLICATION

A une température ambiante supérieure à 16°C. Pour toutes les couches de couleur.

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile. Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur. Étendre une mince couche d'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux, de mèches de coton ou d'un tampon à teinture. Attendre environ 5 minutes avant d'essuyer complètement le surplus d'huile resté en surface du bois avec un chiffon propre et sec. Au tampon, à la machine monodisque ou à la ponceuse vibrante / excentrique. Pour les tables de salle à manger et les plans de travail de cuisine Post-traitement avec une huile LIVOS incolore 243, 244 ou 240.

Attendre un minimum de 24 heures avant l'utilisation modérée et prudente.

Après 7 jours d'utilisation normale.

Après 14 jours, replacer les tapis, nettoyage avec les produits Livos.

## NETTOYAGE

Aussitôt après l'emploi. Le matériel au Diluant SVALOS N° 222, les rouleaux au Nettoyeur à rouleaux GLOUROS N° 1846.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'huile Parquet KOIMOS N° 208, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination.

Le produit liquide ou appliqué n'est pas auto inflammable.  
P 102 Conserver hors de la portée des enfants.

P301+P310 En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

## ÉLIMINATION

Conformément aux prescriptions administratives locales.

## STOCKAGE

Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.



LIVOS CANADA

Sans frais pour le Québec : 1 877 909-3123  
Sans frais pour le Canada : 1 833 352-3123