

Fiche technique

Lasure Jouets LANON N° 210



Destination	En intérieur, pour les bois massifs tels que meubles, jouets et équipements de jeux.	
Caractéristiques	Résistante à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Testé conforme à la norme DIN EN 71, Partie 3 pour les jouets (pas de migration de métal lourd). Ne contient aucune protection anti-bleuissement préventive.	
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de lin, pigments minéraux, dioxyde de titane, craie, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, standolie d'huile de ricine, huile de ricine deshydrogénée, sulfate de baryum, silice, talc en poudre, cire micronisée, composants isoaliphatiques, essence d'orange, sucre aminé deshydrogénée et siccatifs sans plomb (Co, Ca, Mn, Zr). Sans essence d'orange : 056 Argousier, 116 Tilleul, 126 Bleuete, 134 Lilas, 416 Orange sanguine	
Teintes	056 Argousier 116 Tilleul 126 Bleuete 134 Lilas 413 Citron	414 Mandarine 415 Orange 416 Orange sanguine 417 Kiwi 418 Avocat
	Ces teintes sont également disponibles en Lasure Bois KALDET N° 270. Toutes les teintes sont miscibles entre elles. Toutes les teintes sans essence d'orange répondent aux critères des produits LIVOS pour les personnes souffrant d'allergies et des personnes sensibles aux odeurs et aux produits chimiques.	
Dilution	Au Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293 ou au Diluant SVALOS No 222.	
Application	S'applique finement au pinceau (non dilué), au pistolet (dilué à raison de 5 à 10%) ou par immersion (dilué à raison de 20% maximum), à une température ambiante supérieure à 12°C et par temps sec. (Pour plus de Conseils d'application: voir au verso).	
Rendement	1l non dilué pour 15-30m ² par couche, soit 44ml/m ² . Moins ou meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du bois. Faire un essai préalable!	
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS No 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.	
Temps de séchage	A 23 °C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 12-24 heures. En cas de températures plus élevées, délai de séchage plus court. Pendant l'application bien aérer, le séchage doit se faire dans de bonnes conditions de lumière et d'aération.	
Densité	Environ 0,90 g / ml (variable selon la teinte).	
Précautions d'emploi	<p><u>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, pads de polissage, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Lasure Jouets LANON No 210, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.</u></p> <p>P102 À conserver hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.</p>	
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.	
Conditionnement	0,125 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l.	
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Les lasure dans des contenants déjà ouverts réagissent avec l'oxygène. Moins il y a de lasure, plus la réaction. Les résidus doivent être transférés à des récipients plus petits.	

Conseils d'application

Lasure Jouets LANON No 210

Préparation	Bien mélanger avant l'emploi. Avant l'emploi, éliminer la peau qui a pu se former sur le produit. Le support doit être sec, résistant, absorbant, propre et dépoussiéré. Pour les bois de résineux et bois de feuillus exotiques, l'humidité du bois ne doit pas dépasser 15% et pour les bois de feuillus européens, celle-ci ne doit pas être supérieure à 12 %. Poncer finement le bois (Grain 240) et appliquer en couche de fond de l'Huile d'apprêt DUBNO N° 261 et éliminer l'excédent éventuel d'huile au bout de 20 minutes. Après le séchage, effectuer un égrenage intermédiaire.
Application	Selon la destination et la protection souhaitée, appliquer de 1 à 3 couches. Faire un essai préalable!
Application sur d'anciennes finitions	Nettoyer les anciennes finitions et égrener. Puis effectuer les applications comme pour une première application (voir plus haut). Une couche d'apprêt ne sera nécessaire que si après l'égrenage le bois brut est redevenu visible. Sinon, repasser une couche de rénovation directement sur la surface égrenée, là où le bois a souffert des intempéries, passer plusieurs couches.
Post-Traitement	Une surface brillante peut être obtenue par le frottement de la dernière couche avec la lasure jouet.
Nettoyage et entretien	Éliminer les salissures au Nettoyant neutre TRENA N° 556. Puis une couche avec la Lasure Jouets LANON No 210 lorsque la surface est mate.
Conseils d'utilisation	A l'achat de plusieurs pots de lasure teintée, veiller à ce que les numéros de bain soient identiques (5 chiffres). Sur la Lasure Jouets LANON Blanc, ne pas passer avec une huile de LIVOS, car risque possible de jaunissement. La teinte Blanc peut éventuellement jaunir en cas de lumière du jour faible (jaunissement dû à la teneur en huile de lin). Ne convient pas à l'application en tambour. Si l'huile déperle ou si se forment des bulles pendant l'application, il existe une incompatibilité à cause d'un prétraitement ou un ponçage trop lisse. Solution: un ponçage plus grossier.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Juillet 2015