

Fiche technique

Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 232

Destination	En intérieur pour le bois raboté. Convient aux zones exposées aux projections d'eau en intérieur. Egalement pour l'imprégnation des baignoires en bois brut.
Caractéristiques	Microporeux, d'élasticité durable, ravive légèrement le veinage du bois. Résistant à la sueur et à la salive conformément à la norme DIN 53 160. Convient aux jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3.
Composition complète	Huile de lin, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, cire micronisée, composants isoaliphatiques oxyde de zinc, acide silicique, sucre aminé déshydraté et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).
Teinte	Incolore.
Dilution	Au Diluant SVALOS N° 222.
Préparation	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, absorbant, exempt de graisse et de poussière.
Application	Selon la sollicitation, appliquer non dilué en 2 ou 3 couches fines au pinceau ou au pistolet ou par immersion (dilué 10-20%) à une température ambiante supérieure à 12°C jusqu'à formation d'une couche protectrice fine. Environ 30 minutes après chaque application, éliminer le surplus. En cas de températures plus élevées, délais de séchage plus courts.
Rendement	De 12 à 18 m ² environ au litre non dilué par couche, soit 67 ml/m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative, de 24 à 48 heures.
Nettoyage et entretien	Nettoyer le matériel avec le Diluant SVALOS N° 222 ou le Nettoyeur Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi. Pour le nettoyage, utiliser le Nettoyeur neutre TRENA N° 556. Quand le bois redevient rugueux, repasser sur le bois complètement sec de l'Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 232 afin de lui redonner sa surface lisse avec un film protecteur fin.
Densité	Environ 0,88 g / ml.
Précautions d'emploi	Faire des essais préalables, y compris dans le cas de baignoires ayant déjà servi. L'Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 232 ne contient pas de protection préventive anti-bleuissement. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 232, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 Contient des sels de cobalt (2+). Peut produire une réaction allergique.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,75 l; 5 l; 10 l; 30 l; 200l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient entamé après l'emploi.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Octobre 2015