

Fiche technique

Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 260

Destination	En extérieur et intérieur, pour l'imprégnation des bois très absorbants bruts et de la pierre, comme p. ex. les carreaux « Cotto » ou chape de béton. Ne pas utiliser sur parquets, à l'intérieur des meubles et pour les bois fruitiers.
Caractéristiques	Exempt de solvant. Ravive le veinage du bois, sèche lentement. Ne contient aucune protection préventive contre le bleuissement. Résistant à la sueur et à la salive conformément à la norme DIN 53160. Convient aux jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3.
Composition complète	Huile de lin, siccatifs sans plomb (Co, Zr).
Teinte	Légère couleur miel (indice de coloration env. 14 selon Gardner).
Dilution	Ajouter jusqu'au 50% de Diluant SVALOS N° 222 pour une couche d'impression et pour l'application au pinceau ou par immersion.
Application	S'applique au pinceau, au pistolet (Buse : 0,7 – 1,0 mm ; Pression : 3 bar) ou par immersion à une température ambiante supérieure à 12°C. Éliminer l'excédent d'huile avec un chiffon en coton non pelucheux environ 30 minutes après chaque application.
Rendement	Faire un essai préalable pour déterminer le rendement exact ! Variable selon le pouvoir absorbant et l'essence : De 12 à 18 m ² environ au litre par couche, soit 67 ml / m ² . En application au pistolet ajouter 5 – 10%, en application par immersion ajouter max. 100 % de Diluant SVALOS N° 222 ou de Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative, de 24 à 48 heures. En cas de températures plus élevées, les délais de séchage seront plus courts et en cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus.
Densité	Environ 0,92 g/ml.
Précautions d'emploi	Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, pads de polissage, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 260 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH208 Contient des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.
Élimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,75 l ; 2,5 l ; 5 l ; 10 l ; 30 l ; 200 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient entamé après l'emploi.

Conseils d'application

Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 260

Sur bois brut

Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15 %), résistant, absorbant, exempt de graisse et de poussière. Brosser les bois riches en résine au Diluant SVALOS N° 222 et les bois exotiques au Diluant KIROS N° 710 et bien essuyer, si une finition de qualité est souhaitée.

Sur le bois

Appliquer 1 couche grassement pour obtenir une saturation profonde et homogène de la surface en bois. En cas de support très absorbant (par ex. bois de bout) repasser une 2^{ème} couche après un délai de 24 heures. Laisser sécher chaque couche env. 20 à 30 minutes et éliminer impérativement l'excédent d'huile avec un pinceau sec ou un chiffon en coton non pelucheux.

LINUS N° 260 étant un apprêt, l'application doit donc se faire sans formation de film.

Au cas où il y aurait cependant eu formation de film, égrener la surface après le séchage.

Effectuer impérativement une finition avec l'une des lasures ou laques LIVOS dans un délai de 2 à 3 semaines.

Sur la terre cuite

Au préalable, nettoyer le carrelage en terre cuite avec le Nettoyant Laitances de ciment GLOUROS N° 1808 puis le laisser au moins 4 semaines à l'état brut.

Faire un essai sur un carreau et en cas d'apparition de points blancs ou de laitances, renouveler l'opération.

Passer 1 ou 2 couches d'Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 260 sur la terre cuite très absorbante. Il est indispensable d'éliminer minutieusement le surplus d'huile environ 30 minutes après chaque application. Ensuite effectuer la finition avec l'huile dure universelle KUNOS N° 244.

Conseils d'utilisation

Faire impérativement un essai préalable ! Des décolorations peuvent apparaître sur les bois riches en tanin (tels que le chêne), sur les bois poncés, décapés ou riches en teinte naturelle.

En finition, utiliser l'une des huiles, lasures, laques ou cires d'abeille de la gamme LIVOS.

L'Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 260 ne contient aucune protection préventive contre le bleuissement.

Les intérieurs de meubles traités avec des produits à l'huile de lin présentent souvent l'inconvénient de sécher très lentement, par manque d'aération et de lumière, provoquant une odeur persistante d'huile de lin. Utiliser de préférence la Gomme-laque LANDIS N° 701 ou la Lasure Bois KALDET N° 270.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.