

Conseils d'application

Huile Parquet KOIMOS N° 277

Bois

Préparation

Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de résine et dépoli. Poncer finement en travaillant de façon progressive jusqu'au grain 120. Pour obtenir une surface bien lisse ou sur les bois clairs comme bouleau, érable, charme, sapin et Douglas, poncer progressivement jusqu'au grain 180. En cas de rebouchage antérieur avec des enduits, respecter le délai de séchage indiqué par le fabricant et tenir compte de leur pouvoir absorbant. Dans de nouvelles constructions, tenir compte de l'humidité ambiante.

Application

Avant l'emploi, enlever la peau qui a pu se former sur le produit puis bien remuer. Faire un essai préalable.

Selon l'absorption du support, l'essence de bois et la sollicitation ultérieure: appliquer de 1 à 2 couches.

Appliquer l'Huile Parquet KOIMOS N° 277 au pinceau large, à la spatule ou à la machine mono-disque avec un disque/pad beige (à raison d'env. 30 g / m²).

Laisser le support s'imprégner d'huile pendant maximum 1 heure puis bien faire pénétrer l'excédent d'huile en polissant la surface avec la machine mono-disque. Laisser sécher.

Pour l'égrenage intermédiaire, utiliser un pad sans grain (par ex. beige).

2^{ème} couche : au plus tôt après un délai de 6 heures, répartir 1 cuillère à café d'huile (env. 3g) par m² sur la surface et polir la surface à la machine. La surface doit avoir un aspect satiné homogène. Laisser sécher.

Rendement moyen pour la 1^{ère} couche selon les essences:

Pin :	env. 40 g / m ²	Hêtre :	env. 33 g / m ²
Erable :	env. 35 g / m ²	Chêne :	env. 30 g / m ²

Nettoyage

Pour un nettoyage humide ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 à l'eau de nettoyage (max. 10 ml = 1 cuil. à soupe pour 10L d'eau), passer la serpillière humidifiée et non mouillée.

Entretien

Après 4 ou 5 nettoyages humides avec le Nettoyant neutre TRENA N° 556, pour redonner un léger brillant faire un nettoyage humide avec l'Entretien Meubles & Sols GLANOS N° 559 (1 cuil. à café pour 5 L d'eau).

L'entretien à l'huile se fera selon la sollicitation du support avec l'Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862 quand la surface sera devenue mate. Pour compléter la surface des passages beaucoup utilisés, user l' Huile Parquet KOIMOS N° 277.

Conseils d'utilisation

Si le bois n'a pas été suffisamment saturé d'Huile Parquet KOIMOS N° 277, l'eau peut provoquer des taches ou des décolorations.

Dans des cas d'incompatibilité, notamment sur des bois riches en tanin ou en teinte naturelle, sur des bois poncés, décapés ou teintés, apparition possible de décolorations dans un délai d'une semaine suivant l'application.

Dans le cas de bois de bout collé et de placages, faire un essai et contrôler 2 jours la surface, un décollement de certaines colles étant possible. Les colles doivent être entièrement sèches avant l'application.

Plus le ponçage sera fin, meilleur sera le rendement; le film protecteur aura une meilleure tenue dans le temps et se salira moins. Exception : les essences très dures, riches naturellement en huile et résine qui ne seront poncées que jusqu'au grain 80. Après la 1^{ère} couche faire un égrenage intermédiaire au grain 280-320 puis continuer comme décrit plus haut.

L'huile ne doit pas pénétrer dans des joints larges. Eliminer toujours l'excédent dans le sens du bois.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez-vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Avril 2016