

Fiche technique

Lasure Intempéries KALDET N° 281

Destination	Pour tous bois extérieurs. En intérieur, uniquement pour les fenêtres. Ne pas utiliser pour planchers bois de balcons ou autres sols en bois.															
Caractéristiques	Rehausse la veine naturelle du bois. Après la 3ème couche, obtention d'une finition hydrofuge, résistante aux intempéries et perméable à la vapeur. Résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160 Testée pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Ne contient aucune protection anti-bleuissement.															
Composition complète	Variable selon la teinte : Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de bois, ester d'huile de ricin et de résines naturelles, huile de lin, standolie d'huile de bois, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, composants isoaliphatiques, pigments minéraux, cire micronisée, acide silicique, sucre aminé déshydrogéné, lécithine de soja, dioxyde de titane, essence d'orange et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr, Zn).															
Teintes	<table border="0"> <tr> <td>022 Buis</td> <td>052 Brésil</td> <td>076 Chêne</td> <td>113 Vert</td> <td>212 Gris clair</td> </tr> <tr> <td>032 Pin parasol</td> <td>054 Acajou</td> <td>082 Palissandre</td> <td>122 Bleu outremer</td> <td>042 Teck foncé</td> </tr> <tr> <td>062 Noyer</td> <td>102 Ebène</td> <td>124 Bleu rustique</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Toutes les teintes sont miscibles entre elles.</p>	022 Buis	052 Brésil	076 Chêne	113 Vert	212 Gris clair	032 Pin parasol	054 Acajou	082 Palissandre	122 Bleu outremer	042 Teck foncé	062 Noyer	102 Ebène	124 Bleu rustique		
022 Buis	052 Brésil	076 Chêne	113 Vert	212 Gris clair												
032 Pin parasol	054 Acajou	082 Palissandre	122 Bleu outremer	042 Teck foncé												
062 Noyer	102 Ebène	124 Bleu rustique														
Dilution	Au Diluant SVALOS No 222 ou au Diluant pour application au pistolet SVALOS No 293.															
Application	Appliquer 3 couches au pinceau (non dilué), au pistolet (dilué à raison de 10% maximum) ou par immersion (dilué à raison de 20% maximum), à une température ambiante supérieure à 12°C et par temps sec.															
Rendement	De 15 à 30 m ² env. au litre non dilué par couche, soit 44 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du bois. Faire un essai préalable!															
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.															
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 12 à 24 heures. Recouvrable au bout de 24 heures. Veiller à de bonnes conditions d'aération et de lumière, sinon le temps de séchage sera plus long. En cas de températures plus élevées, le délai de séchage sera plus court et en cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée le séchage sera plus long que ce qui est indiqué plus haut.															
Densité	Environ 0,90 g / ml (variable selon la teinte).															
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Lasure Intempéries KALDET No 281, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.</p> <p>P102 À conserver hors de portée des enfants.</p> <p>P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p> <p>EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p> <p>EUH208 Contient des sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.</p>															
Conditionnement	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.															
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.															
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient après usage.															

Conseils d'application

Lasure Intempéries KALDET N° 281

Préparation	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, finement poncé (Grain 180), absorbant, propre, exempt de résine et dépoli. Dans le cas de fenêtres et autres bois dimensionnés, l'humidité du bois de résineux et de feuillus exotiques ne doit pas dépasser 15% et celle des feuillus européens 12%. Imprégner le bois en passant une couche d'Apprêt Bois extérieurs ADAO No 259 ou de l'Huile d'apprêt Chêne LINUS N° 233 qui sera fine ou grasse selon le pouvoir absorbant du bois. Eliminer l'excédent d'huile au bout de 20 minutes. Egrenage intermédiaire.
Application	Bien remuer la Lasure KALDET avant l'emploi ! Eliminer auparavant la peau qui a pu se former sur le produit. Effectuer impérativement des essais préalables ! Appliquer 3 couches de Lasure Intempéries KALDET No 281 dans un délai maximum de 4 semaines. La 2ème couche doit déjà former un film de surface. Si l'application est trop épaisse, formation de coulures : les éliminer dès leur apparition. Au bout de 10 à 30 minutes, égaliser ou lisser au pinceau dans le sens des fibres du bois. Appliquer 2 couches fines sur les meubles de jardin.
Application sur d'anciennes lasures microporeuses	Nettoyer et dépolir les supports anciennement lasurés. Puis procéder de la même façon que pour une première application. S'il s'agit d'un entretien régulier, passer seulement 1 ou 2 couches, sinon application complète. La fréquence de l'entretien dépendra de l'exposition aux intempéries et de l'essence ainsi que de la teinte utilisée. En particulier, passer régulièrement des couches de rappel sur les surfaces particulièrement exposées au ruissellement d'eau telles que les traverses inférieures de fenêtres (dites jet d'eau).
Application sur d'anciennes finitions filmogènes	Eliminer entièrement les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, peintures épaisses) et cires par décapage ou ponçage. Le bois remis à nu doit être sec, résistant, absorbant, neutre, propre et dépoli. Ensuite, procéder de la même façon que pour une première application (voir plus haut) et tenir compte, le cas échéant, de la réduction du pouvoir absorbant du support.
Entretien	Eliminer les champignons et moisissures qui ont pu se former éventuellement sur la surface. Cette formation dépend de plusieurs facteurs comme rugosité de la surface, orientation, exposition directe à la pluie, humidité, présence d'arbres etc.. Nettoyer avec du Nettoyant GLOUROS N° 1806 et passer de l'entretien KALDET N° 276.
Conseils d'utilisation	A l'achat de plusieurs pots de lasure teintée, veiller à ce que les numéros de bain soient identiques. Bien aérer pendant l'application et le séchage. Sur la feuillure des fenêtres neuves , après avoir passé une couche d'apprêt, n'appliquer qu'une seule couche très fine de Lasure Intempéries KALDET No 281. Ne placer les joints en silicone qu'après séchage complet et ne pas les lasurer. Le mastic à base d'huile de lin est recouvrable après un délai d'une journée de séchage. Dans le cas de mélange de teintes avec 122 Bleu outremer et 124 Bleu rustique de KALDET, risque possible de remontées de pigments, veiller donc à remuer régulièrement. Env. 10 minutes après l'application, quand le film commence à sécher, égaliser au pinceau. En cas d'écoulement ou formation de bulles, il existe une incompatibilité par un prétraitement ou on a poncé trop. Ce problème peut être résolu éventuellement par un meulage plus grossier.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.