

Fiche technique

Lasure Meubles DARIX N° 297

Destination	En intérieur, pour bois massifs et placage à l'état brut pour une application en couche de fond Utilisable à l'intérieur des meubles.		
Caractéristiques	Lasure microporeuse après le séchage. Résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160. Testée conforme à la norme DIN EN 71, Partie 3.		
Composition complète	Variable selon la teinte : Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, craie, standolie d'huile de ricin, huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, cire micronisée, standolie d'huile de lin, composants isoaliphatiques, pigments minéraux, acide silicique, essence d'orange, huile de ricin déshydrogénée, bentonite, sucre aminé déshydrogéné, lécithine de soja, dolomite et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).		
Teintes	105 Aulne 203 Clair 273 Miel roux	274 Noisetier 275 Pin lessivé 277 Sapin lessivé	278 Hêtre rougeâtre 279 Bouleau ambré 289 Chêne rustique
	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.		
Application	Appliquer non dilué au pinceau (pinceau à lasure), à l'éponge ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 12°C et air ambiant sec. Buse: 1,3 mm et pression: 2 - 3 bar.		
Rendement	De 16 à 33 m ² environ au litre, soit 41 ml / m ² , En application au pistolet environ 40 m ² / l, soit 25 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.		
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N°222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.		
Temps de séchage	A 23°C et 50 % d'humidité relative, environ 12 à 24 heures de séchage. Recouvrable au bout d'env. 24 heures. Veiller à un séchage dans de bonnes conditions de lumière et d'aération.		
Densité	Environ 1 g/ ml (écarts de fabrication possibles selon la teinte).		
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc encore imbibés de Lasure Meubles DARIX N° 297, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.</p> <p>P102 À conserver hors de portée des enfants.</p> <p>P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p> <p>EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p> <p>EUH208 Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.</p>		
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.		
Conditionnement	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l		
Stockage	Au frais et au sec. Non entamé, le produit se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient après usage.		

Conseils d'application

Lasure Meubles DARIX N° 297

Préparation Le support en bois doit être sec, résistant, absorbant, propre, exempt de résine et dépolvé. Poncez progressivement en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 240.

Pour obtenir une finition homogène Bien mélanger le produit avant l'usage ! Enlever auparavant la peau qui a pu se former dans les pots entamés. Faire un essai préalable !

Meubles :

1. Appliquer une couche fine et régulière de Lasure Meubles DARIX N° 297.

Egaliser au bout de 20 à 30 minutes.

Une application au pistolet à raison de 20 g/m² donnera le meilleur résultat homogène.

Pour intensifier la teinte, passer une 2ème couche de Lasure DARIX au tampon, à l'éponge, ou au pinceau à lasure.

2. Effectuer une finition en passant une couche de Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375 pour obtenir une finition satinée ou bien 1 à 2 couches fines d'huile universelle Bois ARDVOS N° 266. Pour donner une meilleure protection à des surfaces plus sollicitées, passer de l'huile dure universelle KUNOS N° 244 ou de l'huile protectrice KUNOS N° 241.

A l'intérieur des meubles :

Selon la sollicitation de la surface, passer 1 à 2 couches fines de Lasure Meubles DARIX N° 297 et laisser sécher impérativement une bonne semaine portes ouvertes en aérant bien.

Conseils et astuces

Pour huiler les bois fruitiers ou autres bois absorbants :

Une application de la Lasure Meubles DARIX N° 297 - Clair 203 en couche de fond permet à la fois de :

- a) éviter que la teinte naturelle du bois ne soit trop ravivée (par ex. du hêtre)
- b) mieux préserver la teinte naturelle dans le cas de finition à l'huile (par ex. pour l'érable)
- c) obtenir une homogénéité de la finition.

Pour la finition, appliquer, jusqu'à saturation du bois, de la Lasure DARIX dans une autre teinte ou de l'huile universelle Bois ARDVOS N° 266 ou bien de l'huile protectrice KUNOS N° 241 ou encore de l'huile dure universelle KUNOS N° 244

Sur les surfaces très sollicitées, par ex. dans les cuisines, passer en finition 1 à 2 couches fines d'huile Plan de travail KUNOS N° 243.

Rénovation et entretien

Egrener les parties abîmées (grain fin 220 ou 240) puis appliquer partiellement de la Lasure Meubles DARIX N° 297.

Pour la finition, voir le point 2 ci-dessus du paragraphe « Pour obtenir une finition homogène ».

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Juillet 2016