

## Fiche technique

# Enduit décoratif DUBRON N° 465

<b>Destination</b>	A usage intérieur, pour tous les supports minéraux. Un support idéal pour la réalisation de glacis teintés avec le Glacis mural végétal SUNNO N° 450 ou le Concentré de couleurs SUNNO N° 425 (minéral). Ne pas utiliser dans les zones exposées aux projections d'eau.
<b>Caractéristiques</b>	Enduit décoratif à très bon pouvoir égalisant. Résistant à l'essuyage. Facile à structurer. Durcissement hors tension. Laisse respirer le support. Perméable à la vapeur d'eau.
<b>Composition complète</b>	Eau, craie, blanc de titane, résines naturelles, protéines, composants isoaliphatiques, essence d'orange, cellulose, poudre de marbre, méthylcellulose, borax, acide borique et chlorure d'argent.
<b>Teinte</b>	Blanc. Cet enduit peut être teinté avec les Pâtes colorantes URA N° 424. Légère variation possible de teinte d'un lot à l'autre, ceci provenant des matières premières. Pour un chantier prière de prendre le même lot !
<b>Application</b>	S'applique à la brosse large, brosse badigeon ou au rouleau à poils courts à une température ambiante supérieure à 12°C. Puis retravailler éventuellement au rouleau à effets pour donner du relief.
<b>Rendement</b>	Variable selon la structure, le support et l'épaisseur de l'application. Faire des essais préalables sur le support pour déterminer le rendement exact. A titre indicatif: 4 m <sup>2</sup> au litre, soit 250 ml / m <sup>2</sup> .
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel à l'eau chaude additionnée de Nettoyant Outils LATIS N° 558 aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, sec au bout d'env. 24 heures. Pour la réalisation de glacis teintés, recouvrable au bout de 3 jours.
<b>Densité</b>	Environ 1,39 g / ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	Après l'application, veiller à bien aérer. Contient du limonène. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	1 l ; 5 l ; 10 l ; 30 l .
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le récipient entamé. Utiliser le produit entamé dans les 7 ou 10 jours.
<b>Emballage</b>	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

## Conseils d'application

# Enduit décoratif DUBRON N° 465

<b>Le support</b>	Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse, résistant, moyennement absorbant, exempt d'agents de démoulage, de fissures, d'efflorescences et de moisissures.
<b>Préparation du support</b>	<p><b>Maçonnerie, béton, chaux et ciment :</b> Nettoyer soigneusement le support, éliminer l'huile de coffrage du béton. Appliquer de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 sur les crépis poudreux et très absorbants (voir les instructions de la fiche technique de GRAVA N° 408). Dans le cas de taches d'eau et de nicotine, passer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.</p> <p><b>Plâtre et placoplâtre:</b> Nettoyer et appliquer de la Sous-couche murale GRAVA N° 408.</p> <p><b>Dérivés du bois tels que panneaux de fibres dures, OSB etc :</b> Nettoyer et passer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.</p> <p><b>Crépi abîmé, joints et fissures</b> de plus de 2mm de profondeur : égaliser avec de l'Enduit de rebouchage VEDO N° 440. Effectuer un rebouchage renforcé pour les fissures mouvantes.</p>
<b>Application</b>	<p>Bien mélanger l'Enduit décoratif DUBRON N° 465. Appliquer régulièrement en passes croisées à la brosse large, brosse badigeon ou au rouleau à poils courts. L'application à la brosse est recommandée car en application au rouleau deux couches seraient éventuellement nécessaires pour couvrir complètement le support.</p> <p>Finition L'Enduit décoratif peut être recouvert de Peinture dispersion naturelle DUBRON N° 412 ou N° 413. En plus, l'Enduit décoratif est un support idéal pour la réalisation des glacis avec Concentré de couleurs SUNNO N° 425, Glacis végétal SUNNO N° 450 et Liant SUNNO N° 451.</p>
<b>Remarques</b>	N'utilisez ni enduit ni produits d'autres fabricants pour réaliser un mélange ou un glacis si vous désirez obtenir un résultat optimal.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Mars 2013