


Fiche technique

Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475

Destination	En intérieur, pour les murs crépis bruts, en particulier pour les enduits à la chaux récents. Particulièrement conseillé pour les salles de bain et des zones exposées aux projections d'eau. Ne pas utiliser sur du papier peint.
Caractéristiques	Effet fongicide grâce à son alcalinité élevée (pH 13). Peinture couvrante, mate, exempte de solvant, recouvrable plusieurs fois. Après séchage à cœur de faible tension, à effet anti-moisissures. N'influe pas sur le pouvoir d'absorption et de diffusion du support.
Composition complète	Selon la teinte: Eau, chaux en pâte, craie, méthylcellulose, pigments minéraux, saccharose.
Teintes	007 Sable 020 Terracotta 058 Pêche 018 Maïs 040 Brique 104 Amande 201 Blanc
	L'intensité de la teinte peut être atténuée par ajout de STRUTIVOS N° 475 201-Blanc dans toutes les proportions souhaitées. Mise en teinte de 475-201 Blanc possible avec max. 5% de Pigments en poudre URA N° 849-870 compatibles avec la chaux ou avec STRUTIVOS N° 476.
Application	A une température ambiante supérieure à 8°C, s'applique au pinceau, à la brosse ou au rouleau. (Pour plus de conseils, voir au verso)
Rendement	Faire un essai préalable pour déterminer le rendement. Variable selon la structure et le pouvoir absorbant du support. A titre indicatif : env. 6,6 m ² au litre, soit 150 ml / m ² .
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, env. 12 heures de séchage.
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau aussitôt après l'emploi.
Densité	Environ 1,20 g / ml
Précautions d'emploi	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p>Xi</p>  <p>Irritant</p> </div> <div> <p>R 36 Irritant pour les yeux. R 38 Irritant pour la peau. R 41 Risque de lésions oculaires graves. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 24 Éviter le contact avec la peau. S 25 Éviter le contact avec les yeux. S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p> </div> </div> <p>Eliminer immédiatement les projections sur la peau avec beaucoup d'eau. Bien protéger les vitres des fenêtres, les parties métalliques, surfaces en pierre etc.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales. Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.
Conditionnement	1L ; 5 L; 10 L.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au moins 1 an. Bien refermer les pots entamés.

Conseils d'application

Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475

Le support	Le support doit être sec, exempt de poussières et de graisse, résistant, moyennement absorbant, exempt d'agents de séparation, de fissures, d'efflorescences et de moisissures. Éliminer mécaniquement la couche de frittage des surfaces de crépi.
Préparation	<p>Murs en maçonnerie, béton, tous les crépis minéraux, mortier léger HD: Nettoyer soigneusement les supports, éliminer l'huile de coffrage restante du béton. Sur les crépis farinants et très absorbants passer au préalable de la Sous-couche GRAVA N° 408 selon les conseils de la fiche technique. Pour les crépis juste faits, attendre au moins 2 à 3 semaines.</p> <p>Dans le cas de taches d'eau ou de nicotine, passer en sous-couche de la Couche Primaire SRATOVER N° 1731.</p> <p>Silicate de calcium : Dépoussiérer et en primaire appliquer de la Couche Primaire STRATOVER N° 1731.</p> <p>Plâtre et placoplâtre: Dépoussiérer et en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Plaques fibre-gypse Fermacell: Dépoussiérer et humidifier avec de l'eau ou en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Crépis à la chaux très absorbants : Dépoussiérer, pré-humidifier avec de l'eau et si le support est farinant, passer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Dérivés du bois tels que panneaux de fibres tendres et dures : Nettoyer soigneusement. Sur les panneaux de fibres tendres en primaire appliquer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.</p> <p>Anciennes peintures LIVOS (Peintures et Enduit décoratif DUBRON, Glacis, Enduit de finition à l'argile) : Dépoussiérer.</p> <p>Anciennes peintures à la chaux : Humidifier avec de l'eau.</p> <p>Anciennes finitions : Éliminer mécaniquement ou lessiver les anciennes finitions de peintures dispersion, peintures au latex et à l'huile. Enlever à l'eau les peintures à la colle.</p> <p>Trous, fissures, irrégularités du crépi de plus de 2 mm de profondeur: Reboucher avec de l'enduit. Dans le cas de fissures mouvantes importantes, procéder à un rebouchage renforcé. Passer de la Sous-couche GRAVA N° 408 sur ces parties</p>
Application	Bien mélanger la Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475. Applique de 2 à 3 couches selon le support. Pour la 1 ^{ère} couche, appliquer la peinture non diluée ou diluée avec de l'eau jusqu'à max 20% en fonction du pouvoir absorbant du support. Pour les couches suivantes, pré-humidifier. Appliquer la peinture non diluée ou selon le cas diluée avec de l'eau jusqu'à max 20%. Une température ambiante élevée augmentera le besoin en eau.
Mise en teinte	La mise en teinte se fera avec 5% max. de Pigments en poudre URA N° 849-870 compatibles avec la chaux ou avec STRUTIVOS N° 476. Les pigments seront tout d'abord mélangés à un peu d'eau afin de former une pâte sans grumeaux. Les peintures à la chaux teintées prennent en général après le séchage un aspect nuagé.
Remarques	Pour éviter les endroits brillants, ne pas appliquer avec trop de pression. Lors de l'application éviter la surproduction d'un seul endroit. La Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475 est transparente à l'état humide. Son pouvoir couvrant n'est obtenu qu'après le séchage.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.