

Fiche technique

Peinture Sols GORGO N° 607



Destination	En intérieur, pour le béton brut et absorbant, chape ainsi que crépi.		
Caractéristiques	Bonne adhérence, bon rendement. Après séchage à cœur complet, finition d'aspect satiné mat, élastique, opaque, hydrofuge, résistante à des températures de maximum 70°C.		
Composition complète	Variable selon la teinte : Silice, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, pigments minéraux, dioxyde de titane, quartz, mica, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de bois, silicate d'aluminium, acide silicique, essence d'orange, composants isoaliphatiques, cire micronisée, siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr), lécithine de soja, huile de ricin déshydrogénée, sucre aminé déshydrogéné et essence de citron.		
Teintes	002 Incolore 011 Ocre 051 Rouge persan	101 Noir 111 Vert 124 Bleu rustique	201 Blanc 212 Gris clair 213 Gris ciment
Application	S'applique non diluée au pinceau ou au rouleau laqueur (en nylon) à des températures supérieures à 8°C. En application au pistolet, diluer à raison de 10 % de Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293.		
Rendement	Pour la 1ère couche : de 8 à 12 m ² au litre, soit 100 ml / m ² , Pour la 2ème couche : de 18 à 20 m ² au litre, soit 53 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable !		
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.		
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout d'environ 12 heures et dans le cas de basses températures au bout d'environ 24 heures. Sollicitation de la surface après 7 jours de séchage, résistance hydrofuge après 15 jours.		
Densité	Environ 1,5 g / ml.		
Précautions d'emploi	<p>Après l'application, veiller à une aération suffisante.</p> <p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Peinture Sols GORGO N° 607, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.</p> <p>P102 À conserver hors de portée des enfants.</p> <p>P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.</p> <p>EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p> <p>EUH208 Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.</p>		
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.		
Conditionnement	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.		
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le récipient après usage ou transvaser les restes dans un récipient plus petit.		
	Conseils d'application: voir au verso		

Conseils d'application

Peinture Sols GORGO N° 607

Préparation du support

Le support doit être sec (reste maximum d'humidité de la chape : chape de ciment < 2%, chape à l'anhydrite < 0,5%), neutre, résistant, absorbant, exempt de graisse et de poussière. Le béton, la chape et le crépi doivent avoir au moins 28 jours.

La surface doit être exempte de laitances et de poussières de ciment, de parties non adhérentes et friables et de substances empêchant l'adhérence telles que huile, graisse, paraffine, caoutchouc, agents de séparation et restes de peinture. Le support ne doit être ni farinant ni poudreux.

Nettoyer le support mécaniquement, soit avec un balai brosse dur, soit avec une brosse métallique ou un aspirateur industriel. En cas de chapes très absorbantes, appliquer une première couche avec vernis LINUS N ° 260. Au bout d'environ 10 à 30 minutes après l'application, éliminer ou distribuer des excédents de l'huile sur des endroits encore absorbants.

Application

Remuer bien avant l'emploi. Ne pas ajouter de diluant ! Faire un essai préalable.

Température ambiante et température du sol: minimum + 8°C. Humidité relative de l'air: maximum 90%.

Appliquer 2 à 3 couches fines. Compter un séchage de 12 heures au minimum par couche. En cas de basses températures, le séchage sera plus long.

Conseils d'utilisation

La Peinture Sols GORGO N°607 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former sur le produit : prière de l'enlever avant de remuer la peinture.

Une application trop épaisse ou un support humide altèrera fortement toutes les caractéristiques du produit.

Bien aérer pendant l'application et le séchage.

GORGO Incolore appliqué sur un support clair ou sur du GORGO teinté en assombrira ou modifiera la teinte.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. . La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez-vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Février 2016