

Fiche technique

Laque transparente TUNNA N° 611

Destination	A l'intérieur, pour le vernissage transparent de planchers et de meubles en bois. Ne convient pas aux sols en liège.
Caractéristiques	Aspect satiné, transparent, légèrement couleur miel. Résistant à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160. Testé pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Revêtement anti-salissures avec une résistance limitée à l'eau, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux rayures.
Composition complète	Composant isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, ester d'huile de ricin et de résine naturelle, cire micronisée, acide silicique, essence d'orange, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).
Teintes	Clair à légèrement jaunâtre (indice de couleur 8 selon Gardner).
Dilution	Au Diluant SVALOS N° 222.
Application	Appliquer une couche mince au pinceau ou au rouleau (non dilué), ou avec un dispositif de pulvérisation (5-10% SVALOS Diluant N° 222 ou N° 293) à une température ambiante supérieure à 12°C (54°F). Veiller à une bonne condition d'éclairage et de ventilation pendant le séchage.
Rendement	1ère couche (non diluée): env. 15 à 19 m ² au litre, soit 59 ml / m ² . 2ème couche: env. 15 à 28 m ² au litre, soit 47 ml / m ² . Faire un essai préalable! L'épaisseur totale du revêtement sèche ne peut pas dépasser 50 µm.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 24-48 heures. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus. Durcissement complet au bout de 4 semaines, pendant lesquelles toute précaution est recommandée.
Densité	Environ 0,86 g/ml.
Précautions d'emploi	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés de la Laque transparente TUNNA N° 611, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. P 102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. EUH208 Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,75 l; 5 l; 10 l; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.

Conseils d'application

Laque transparente TUNNA N° 611

Préparation	Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 15 %), résistant, absorbant, propre, exempt de résine et dépolvérisé. Brosser et laisser sécher les types de bois riches en résine avec le Diluant SVALOS N° 222 et bois exotiques avec le Diluant KIROS N° 710. Remuer bien avant l'utilisation.
Application	<p>Première couche avec l'Huile d'imprégnation MELDOS N° 264 pour les résineux ou avec l'Huile universelle bois ARDVOS N° 266 pour les feuillus. Retirer l'excès d'huile après 15 à 20 minutes après l'application.</p> <p>Après un temps de séchage de 12 -24 heures, ponçage intermédiaire avec un disque sans grain (par exemple beige). Pour les meubles avec un disque à grain 280. Deux applications ultraminces avec la Laque transparente TUNNA N° 611 au pinceau ou au rouleau (non dilué), avec un ponçage intermédiaire, lorsque la surface est rugueuse après la première application.</p> <p>Pour l'application par pulvérisation diluer avec 5% Diluant SVALOS N° 222.</p>
Rénovation	Des anciens revêtements non-intacts doivent être enlevés complètement. Suivre les indications ci-dessus.
Entretien et nettoyage	<p>Plus le revêtement est traité avec ménagement dans les premiers jours, plus la durée de vie. Nettoyer seulement à sec dans les trois premières semaines et ne pas encore poser de tapis. Placer les meubles avec soin.</p> <p>Nettoyage: Avec un chiffon légèrement humide. Ajouter le Nettoyant neutre sans TRENA N° 556 à l'eau de lavage dans la dose recommandée. Éviter d'utiliser d'autres savons et nettoyeurs sur les surfaces traitées.</p> <p>Entretien: Avec Polish meubles DRYADEN N° 560, chaque fois que la surface semble mat</p>
Conseils d'utilisation	En cas d'un contenu trop élevé d'humidité dans le parquet ou le plancher, des fissures de rétrécissement et des taches blanches peuvent apparaître dans le vernis. L'épaisseur de la couche affecte l'apparence et le séchage du revêtement de manière significative.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Février 2016