

Fiche technique

Primaire Laque MENOS N° 626

Destination	Pour le bois en intérieur. Convient également aux revêtements muraux à la fibre de verre.
Caractéristiques	Elastique, mat, court en huile, facile à poncer. Bonne adhérence sur le support.
Composition complète	Craie, blanc de titane, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, mica, talc, composants isoaliphatiques, essence d'orange, siccatifs sans plomb, acide silicique, alumine, essence de citron et éthanol.
Teinte	Blanc.
Dilution	Au diluant SVALOS N° 222. En cas d'application au pistolet, diluer au Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293.
Application	S'applique en couche fine non diluée au pinceau ou au rouleau ou diluée à raison de max. 10% au pistolet, à une température ambiante supérieure à 15°C et faible humidité de l'air. Séchage dans de bonnes conditions de lumière et d'aération.
Rendement	De 10 à 15 m ² au litre non dilué par couche, soit 80 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable! L'épaisseur de chaque feuillet sec ne doit pas dépasser 50 µm.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 996 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: sec hors poussière au bout de 3 heures. Sec, ponçable et recouvrable au bout de 24 heures. Durcissement à cœur au bout de 6 à 7 jours. Ralentissement du séchage en cas d'application trop épaisse, de températures trop basses ou d'humidité de l'air très élevée.
Densité	Environ 1,45 g/ml.
Précautions d'emploi	<p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc encore imbibés de Primaire Laque MENOS N° 626, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient du limonène.</p> <p>S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Pour la Suisse : Hors classe de toxicité BAG T N° 72078.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le récipient entamé.
	Conseils d'application: voir au verso

Conseils d'application

Primaire Laque MENOS N° 626

Préparation	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière.
Application	<p>Bien mélanger avant l'emploi.</p> <p>Appliquer une couche fine de Primaire Laque au pinceau, au rouleau ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 15°C. Ensuite, passer éventuellement du Bouche-pores ANAVO N° 628 sur toute la surface.</p> <p>En finition, appliquer de la Laque blanche CANTO N° 625 ou de la Laque couleur CANTO N° 690 (aspect satiné) ou encore de la Laque VINDO N° 629 (aspect brillant).</p>
Rénovation	Eliminer entièrement les anciennes finitions abîmées puis même technique d'application que sur bois brut. Sur d'anciennes finitions LIVOS intactes, bien poncer, faire un essai de compatibilité puis passer les Laques CANTO N° 625 ou VINDO N° 629 diluées à raison de 5 à 10%.
Conseils d'utilisation	<p>La Primaire Laque MENOS N° 626 doit être appliquée en couches aussi fines que possible et bien étalées.</p> <p>Bien laisser sécher, même en application au pistolet. En cas d'application trop épaisse, ralentissement du séchage et risque de formation de craquelures lors des couches suivantes.</p> <p>La Primaire Laque MENOS N° 626 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former rapidement sur le produit. Prière de l'enlever avant de remuer soigneusement le produit. Transvaser les restes dans des récipients plus petits.</p> <p>Aucune responsabilité ne sera assumée pour les conséquences éventuelles, telles que par ex. mauvaise adhérence ou dégagement d'odeur, résultant d'une application de la Primaire Laque sur des produits d'autres fabricants.</p> <p>Ne pas appliquer sur le silicone.</p> <p>Sur crépi, pour éviter que des salissures (par ex. taches de nicotine ou d'eau sèches) ne ressortent, ajouter 5% en vol. de Sable de quartz DUBRON N° 415 à la Primaire Laque MENOS N° 626. Passer ensuite de la Peinture dispersion naturelle DUBRON N° 400.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.