

Fiche technique

Primaire Laque MENOS N° 646



Sans essence d'orange

Destination	En intérieur pour le bois. Convient également aux revêtements muraux à la fibre de verre.
Caractéristiques	Elastique, mat, facile à poncer. Bonne adhérence sur le support.
Composition complète	Craie, oxyde de titane, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, mica, talc, composants isoaliphatiques, acide silicique, sucre aminé déshydrogéné, alumine et éthanol, siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).
Teinte	Blanc.
Dilution	Produit prêt à l'emploi. Pour une application plus facile, diluer éventuellement avec du Diluant SVALOS N° 292, à raison de 5%.
Application	S'applique en couche fine non diluée au pinceau ou au rouleau ou diluée à raison de max. 10% au pistolet, à une température ambiante supérieure à 15°C et faible humidité de l'air. Séchage dans de bonnes conditions de lumière et d'aération.
Rendement	De 10 à 15 m ² au litre non diluée par couche, soit 80 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable! L'épaisseur de chaque feuille sèche ne doit pas dépasser 50 µm.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 292 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: sec hors poussière au bout de 8 à 12 heures. Recouvrable au bout de 24 à 48 heures. Durcissement à cœur au bout de 6 à 7 jours. Ralentissement du séchage en cas d'application trop épaisse, de températures trop basses ou d'humidité de l'air très élevée.
Densité	Environ 1,45 g/ml.
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc encore imbibés de Primaire Laque MENOS N° 646, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.</p> <p>S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Huile en récipient entamé réagit avec l'oxygène. Le moins d'huile est toujours présente, encore plus. Les résidus doivent être transférés à des pots plus petits.

Conseils d'application: voir au verso

Conseils d'application

Primaire Laque MENOS N° 646

Préparation	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière.
Application	Bien mélanger avant l'emploi. Enduire partiellement les parties abîmées éventuelles et le cas échéant toute la surface avec du Bouche-Pores ANAVO N°628. Appliquer une couche fine de Primaire Laque MENOS N° 646 au pinceau, au rouleau ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 15°C. En finition, appliquer de la Laque mate CANTO N° 692 (certaines teintes sont sans essence d'orange), de la Laque VINDO N° 650-201 ou de la Laque VINDO N° 629.
Rénovation	Éliminer entièrement les anciennes finitions abîmées. Même mode d'application que sur bois brut (voir plus haut). Sur d'anciennes finitions LIVOS intactes, bien égréner et faire un essai avec l'une des Laques CANTO N° 692 ou VINDO N° 650 (629).
Conseils d'utilisation	La Primaire Laque MENOS N° 646 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former rapidement sur le produit. Prière de l'enlever avant de remuer soigneusement le produit. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les conséquences éventuelles, telles que par ex. mauvaise adhérence ou dégagement d'odeur, résultant d'une application de la Primaire Laque sur des produits d'autres fabricants. Ne pas appliquer sur le silicone. La Primaire Laque MENOS N° 646 doit être appliquée en couches aussi fines que possible et bien étalées. Bien laisser sécher à cœur chaque couche, aussi fine qu'elle soit, même en application au pistolet. En cas d'application trop épaisse, le séchage à cœur sera insuffisant avec risque de formation de craquelures et de brillance non homogène.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Octobre 2012