

## Fiche technique

# Peinture pour meubles SAMO N° 698

<b>Destination</b>	Peinture craie pour bois massif brut, OSB et MDF (application au rouleau) en intérieur.			
<b>Caractéristiques</b>	Décoratif, agit comme remplisseur de pores, mate. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160.			
<b>Composition complète</b>	Craie, dioxyde de titane, composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, mica, talc, essence d'orange, acide silicique, oxydes ferreux, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr). Variable selon la teinte.			
<b>Teinte</b>	204 Blanc 895 Jaune miel 916 Sauge	580 Blanc crème 899 Rose 970 Pistache	645 Gris clair 900 Gris bleu	648 Bourbe 903 Menthe
<b>Dilution</b>	En cas d'application au pistolet, diluer au Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293.			
<b>Application</b>	S'applique en couche fine non diluée au pinceau ou au rouleau ou diluée à raison de max. 10% au pistolet, à une température ambiante supérieure à 15°C et faible humidité de l'air.			
<b>Rendement</b>	Faire un essai préalable pour déterminer le rendement! De 10 à 15 m <sup>2</sup> au litre non diluée par couche, soit 80 ml / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.			
<b>Densité</b>	Environ 1,57 – 1,59 g/ml, variable selon la teinte.			
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air: sec hors poussière au bout de 3 heures; prêt à poncer et recouvrable au bout de 24 heures. Durcissement à cœur au bout de 6 à 7 jours. Ralentissement du séchage en cas d'application trop épaisse, de températures trop basses ou d'humidité de l'air très élevée.			
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS No 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.			
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Veiller à une aération suffisante pendant et après l'application.</p> <p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Peinture pour meubles SAMO N°698, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.</p> <p>P102 À conserver hors de portée des enfants.</p> <p>P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p> <p>EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p> <p>EUH208 Contient du limonène D et des sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.</p>			
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.			
<b>Conditionnement</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.			
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Les huiles dans des récipients entamés réagissent avec l'oxygène. Le moins d'huile est toujours là, encore plus. Les résidus doivent être transférés à des récipients plus petits.			

Conseils d'application: voir au verso

## Conseils d'application

# Peinture pour meubles SAMO N°698

<b>Préparation</b>	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière. Pré-ponçage jusqu'au grain 120.
<b>Application</b>	Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une ou deux couches fines de Peinture pour meubles SAMO N° 698 au pinceau, au rouleau ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 15°C.
<b>Rénovation</b>	Éliminer entièrement les anciennes finitions abîmées puis même technique d'application que sur bois brut.
<b>Conseils d'utilisation</b>	<p>La Peinture pour meubles SAMO N° 698 doit être appliquée en couche fine. En cas d'application trop épaisse, ralentissement du séchage et risque de formation de craquelures lors des couches suivantes.</p> <p>La Peinture pour meubles SAMO N° 698 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former rapidement sur le produit. Prière de l'enlever avant de remuer soigneusement le produit. Transvaser les restes dans des récipients plus petits.</p> <p>Aucune responsabilité ne sera assumée pour les conséquences éventuelles, telles que par ex. mauvaise adhérence ou dégagement d'odeur, résultant d'une application de la Peinture pour meubles sur des produits d'autres fabricants. Ne pas appliquer sur le silicone.</p> <p>Il est nécessaire de post-traiter après 24 heures avec l'une des huiles de KUNOS, telles que KUNOS N° 243, 244-002 (incolore), 245 ou 1878, pour une résistance à l'eau et une durabilité. Le résultat est un léger brillant.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Août 2016