


Fiche technique

Gomme-laque LANDIS N° 701

Destination	En intérieur, gomme-laque transparente pour tous les bois intérieurs: mobilier, portes, lambris murs et plafonds, cadres. Ne pas utiliser pour surfaces de table, sols et dans les pièces à tendance humide.
Caractéristiques	Basse viscosité, transparent. Sèche très rapidement par séchage uniquement physique c'est-à-dire par évaporation du solvant. Après la 3ème couche, surface brillante avec une résistance limitée aux substances chimiques, à l'eau, à l'usure et à la rayure. La teinte et le degré de brillance peuvent varier selon les lots, en raison des matières premières utilisées.
Composition complète	Ethanol (alcool de fermentation), gomme-laque, résine de mélèze.
Teinte	Légère couleur miel (Indice de coloration d'après Gardner: env. 10). Ne peut être teinté.
Dilution	Au Diluant KIROS N° 710.
Application	Au pistolet, ou rouleau (avec rouleau en mousse Moltopren) ou au pinceau.
Rendement	De 12 à 16 m ² environ au litre non dilué par couche, soit 71 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable!
Nettoyage	Nettoyage du matériel au Diluant KIROS N° 710 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, sec hors poussière au bout de 20 minutes. Ponçable et recouvrable au bout d'env. 24 heures. Sec à cœur au bout de 24 à 48 heures. En cas d'ajout de 10 % au minimum de Diluant, ponçable et recouvrable au bout d'env. 4 à 5 heures. En cas de températures plus élevées, délais de séchage plus courts et en cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus.
Densité	Env. 0,86 g / ml.
Précautions d'emploi	Veiller à bien aérer pendant et après l'application.
	 <p>Danger</p> <p>H225 Liquide et vapeurs très inflammables P102 À conserver hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des tincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	1 l; 2,5 l; 10l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient entamé après l'emploi.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.
	Conseils d'application : voir au verso

Conseils d'application

Gomme-laque LANDIS N° 701

Bois brut

Préparation

Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, propre, exempt de graisse et de poussière. En cas de sollicitation mécanique intense de la surface, humidifier auparavant le bois, poncer (grain de 220 à 320), brosser les pores et dépeussier soigneusement.

Application

Bien mélanger avant l'emploi.

Pour la première couche d'apprêt, diluer la Gomme-laque LANDIS N° 701 avec 10% de Diluant KIROS N° 710.

Après 4 à 5 heures de séchage au minimum, ponçage intermédiaire au papier fin (grain de 220 à 320). La surface et l'air ambiant doivent être totalement exempts de poussière avant d'effectuer la couche suivante!

Passer une 2ème couche avec de la Gomme-laque LANDIS N° 701.

Passer la 3^{ème} et dernière couche de Gomme-laque LANDIS N° 701. Séchage à cœur au bout de 24 à 48 heures.

Conseils d'utilisation

Toutes les couches doivent être appliquées très finement et bien étalées. Le séchage se faisant très rapidement, travailler très vite afin d'éviter les marques de reprises durablement visibles. En cas de grandes surfaces, utiliser le pistolet (Pulvérisateur à air comprimé: pression d'air en bar 3,0-5,0, buse en mm 0,7-1,0. Airless: Pression de pulvérisation en bar 50-120, pression d'air en bar 2,0-3,0, buse en inch: 0,007-0,011). Veiller à une protection anti-explosion et utiliser un tamis en crin fin.

En cas de forte humidité de l'air (>65 % d'humidité relative et température <18 °C), risque d'aspect blanchâtre après séchage. Dans ce cas, poncer impérativement cette couche.

Rénovation

Préparation

Effectuer un nettoyage avec le Diluant KIROS N° 710. Egrener au papier (grain fin) et dépeussier soigneusement.

Application

Procéder comme sur bois brut, mais sans première couche d'apprêt, et éventuellement passer uniquement une seule couche de finition.

Anciennes finitions

Eliminer entièrement les anciennes finitions par décapage ou ponçage. Dans le cas de mobilier en bois de placage, travailler avec précaution (risque possible de décoloration, de décollement etc.). Pour la préparation et l'application, travailler comme sur bois brut (voir plus haut).

Entretien

Dépeussier à sec.

Selon le besoin, passer du Polish Meubles DRYADEN N° 560.

Nettoyage

Ne pas utiliser de savons ou polish d'autres marques.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.