


Fiche technique

Gomme-laque TREBO N° 709

Destination	Gomme-laque transparente pour tous les bois intérieurs: mobilier, portes, lambris murs et plafonds, cadres. Ne pas utiliser pour surfaces de table, sols et dans les pièces à tendance humide.
Caractéristiques	Basse viscosité, brillant, transparent. Sèche très rapidement, par évaporation du solvant. Résistance limitée aux produits chimiques, à l'eau, à l'usure et à la rayure.
Composition complète	Ethanol (alcool de fermentation), gomme-laque, acide silicique, résine de mélèze.
Teinte	Légère couleur miel (Indice de coloration d'après Gardner: env. 18). Ne peut être teinté.
Dilution	Au Diluant KIROS N° 710.
Application	Au pistolet ou au pinceau.
Rendement	De 12 à 16 m ² environ au litre non dilué par couche, soit 71 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable!
Nettoyage	Nettoyage du matériel au Diluant KIROS N° 710 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, sec hors poussière au bout de 20 minutes. Ponçable et recouvrable au bout d'env. 24 heures. Sec à cœur au bout de 24 à 48 heures. En cas d'ajout de 10 % au minimum de Diluant, ponçable et recouvrable au bout d'env. 4 à 5 heures.
Densité	Env. 0,86 g / ml.
Précautions d'emploi	<p style="text-align: center;">F</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2;"> <p>Attention: Ce produit contient de l'éthanol comme solvant, « VbF B » (ordonnance allemande concernant les liquides inflammables).</p> <p>R 11 Facilement inflammable S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 7 Conserver le récipient bien fermé S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer</p> <p>Facilement inflammable</p> <p>Pour la Suisse: Hors classe de toxicité BAG T N° 72131. UN-N° 1263</p> </div> </div>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	1 l; 2,5 l; 10l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le récipient entamé après l'emploi.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.
	Conseils d'application: voir au verso

Conseils d'application

Gomme-laque TREBO N° 709

Bois brut	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, propre, exempt de graisse et de poussière. En cas de sollicitation mécanique intense de la surface, humidifier auparavant le bois, poncer (grain de 220 à 320), brosser les pores et dépolir soigneusement.
Préparation	
Application	Bien mélanger avant l'emploi. Pour la première couche d'apprêt, diluer la Gomme-laque TREBO N° 709 avec 10% de Diluant KIROS N° 710. Après 4 à 5 heures de séchage au minimum, ponçage intermédiaire au papier fin (grain de 220 à 320). La surface et l'air ambiant doivent être totalement exempts de poussière avant d'effectuer la couche suivante! Passer une nouvelle couche de Gomme-laque TREBO N° 709 non diluée. Ponçage au bout de 24 heures de séchage. Dernière couche de Gomme-laque TREBO N° 709 non diluée. Séchage à cœur au bout de 24 à 48 heures.
Conseils d'utilisation	Toutes les couches doivent être appliquées très finement et bien étalées. Le séchage se faisant très rapidement, travailler très vite afin d'éviter les marques durablement visibles. En cas de grandes surfaces, utiliser le pistolet (y compris Airless), veiller à une protection anti-explosion et utiliser un tamis en crin fin. Le degré de teinte et de brillance, dépendant des matières premières, peuvent varier selon les lots. En cas de forte humidité de l'air (> 65 % d'humidité relative et température < 18 °C), risque d'aspect blanchâtre après séchage. Dans ce cas, poncer impérativement cette couche.
Rénovation	Effectuer un nettoyage avec le Diluant KIROS N° 710. Egrenier au papier (grain fin) et dépolir soigneusement.
Préparation	
Application	Procéder comme sur bois brut, mais sans première couche d'apprêt, et éventuellement passer uniquement la couche de finition.
Anciennes finitions	Eliminer entièrement les anciennes finitions par décapage ou ponçage. Dans le cas de mobilier en bois de placage, travailler avec précaution (risque possible de décoloration, de décollement etc.). Pour la préparation et l'application, travailler comme sur bois brut (voir plus haut).
Entretien	Dépolir à sec. Selon le besoin, passer du Polish DRYADEN N° 560 et faire briller au chiffon au bout d'une heure.
Nettoyage	Ne pas utiliser de savons ou polish d'autres marques.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.